

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNICAL DATA SHEET

Produktname Product Trade Name		PET-Gewebe PET-Fabric			
VK-Ident ID-No.		12 SzF RoF K			
Textiltype Textile-Type		0°	PET / hochfest 330 tex		
		90°	PET / high tenacity 330 tex		
Schlichte Sizing					
Bindung Weave Pattern			Köper 2/2 Twill	DIN ISO 9354	
Faden Strands	cm	0°	5,0	± 0,1	DIN EN 1049-2
		90°	5,0	± 0,1	
Zugkraft Tensile Strength	daN/5cm	0°	>460		DIN EN 13934-1
		90°	>460		
Bruchdehnung Elongation at break	%	0°	19	± 2	
		90°	19	± 2	
Übliche Bezugskraft bei ..% Dehnung Usual Force @..% strain	kN/m	@	@2%	@3%	@5% @10%
		0°			
		90°			
Flächengewicht Mass per unit area	g/m²		340	± 5 %	DIN EN 12127
E-Modul	MPa				
Farbe/ Colour		0°	Schwarz/ black		
		90°	Rot / red		
Erweichungspunkt Softening point	°C				
Breite/ Width	mm	nach Anforderung/ according to demand			
Länge/ Length		nach Anforderung/ according to demand			
Anwendungsgebiet Application area		Compositeoberflächen Compositesurfaces			

Standard Toleranzen und technische Änderungen vorbehalten
Standard tolerances and technical developing change reserved